



INDUSTRIA COLORI FREDDI S. GIORGIO S.r.l.

Sede: MANTOVA - Via Ulisse Barbieri, 12 -
Telefono 0376 272.1 r.a. - Fax 0376 370629
www.colorifreddi.it - E-mail : info@colorifreddi.it



EPOREM S.S. SMALTO EPOSSIDICO SENZA SOLVENTE

SERIE 623

CARATTERISTICHE GENERALI

Epossipoliamminico senza solvente con catalizzatore cicloalifatico fornito al 100% di residuo secco che consente di ottenere elevati spessori mediante un' unica applicazione. Eporem SS è certificato per il contatto con acqua potabile, sostanze alimentari, oli e vini. Il film indurito è compatto, brillante e senza discontinuità, con buona resistenza alla luce e a un' ampia gamma di sostanze chimiche di natura acida e di natura alcalina. Le superfici verniciate con Eporem SS sono idonee al contatto diretto continuo con acqua potabile, granaglie alimentari, vasi vinari, soluzioni saline in generale, olio d'oliva, nonché petrolio grezzo e prodotti petroliferi bianchi.

IMPIEGHI GENERALI

Protezione di impianti, macchinari, tubazioni, soggetti ad atmosfera industriale pesante. Superfici in ferro o cemento a diretto contatto con acqua e soluzioni acide o basiche.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO MISCELATO

Residuo secco in peso	%	99 - 100
Peso specifico a 20°C	Kg/Lt	1,650 - 1,700
Viscosità Brookfield RVT a 20°C	cps	7000 - 12000
Resistenza alla temperatura	°C	60 - 80
Punto di infiammabilità	°C	>50

COLORI CERTIFICATI

Rosso ossido	Cod. 623.7034
Giallo ossido	Cod. 623.2004
Bianco	Cod. 623.1038

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Acciaio

Sabbatura al grado Sa3 SIS 1967 (SSPC - SP5)

Supporti minerali

Intonaco stagionato da almeno 1 mese integro ruvido ed omogeneo, senza contaminanti superficiali di alcun tipo o pitture in fase di distacco. Per raggiungere queste condizioni procedere mediante leggera sabbatura. I supporti devono essere puliti e asciutti.

MODALITÀ APPLICATIVE

<u>Rapporto di miscelazione</u>		<u>in peso</u>
623	Eporem S.S.	100
727.0000	Indurente	25



INDUSTRIA COLORI FREDDI S. GIORGIO S.r.l.

Sede: MANTOVA - Via Ulisse Barbieri, 12 –
Telefono 0376 272.1 r.a. – Fax 0376 370629
www.colorifreddi.it - E-mail : info@colorifreddi.it



NORME DI SICUREZZA

Serie 623 Eporem S.S.

Irritante per gli occhi e la pelle. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente con acqua e sapone o utilizzare un detergente specifico. Usare guanti adatti e proteggersi gli occhi e la faccia. Consultare la scheda di sicurezza.

727.0000 Catalizzatore cicloalifatico per Eporem S.S.

Non contiene ammine aromatiche. Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle. **CORROSIVO**. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi e la faccia. Consultare la scheda di sicurezza.

CONFEZIONI DI VENDITA

Serie 623	Eporem S.S.	Kg. 4 p.n.
Cod. 727.0000	Catalizzatore	Kg. 1 p.n.

DURATA IN MAGAZZINO mesi 12 a 30°C massimo in contenitori originali sigillati

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. L'impiego del prodotto fuori dal controllo dell' Azienda ne limita la responsabilità e garanzia alla sola qualità.