



# FONDO TURAPORI TRASPARENTE PER COMPOSITI

**GELSON®**AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ  
CERTIFICATO DA DNV  
UNI EN ISO 9001

## SCHEMA TECNICA

Rev. 1 del 07/07/2008

Fondo turapori trasparente a base poliestere insaturo a lucido diretto.

Consente l'applicazione direttamente su superfici in materiale composito/fibra di carbonio..

Ottimo riempimento e facilità di applicazione.

Per manufatti ad esposizione diretta agli agenti atmosferici sovraverniciare con trasparente poliuretano bicomponente.

### CARATTERISTICHE:


Densità: 1 g/cm<sup>3</sup> ± 0,02



### APPLICAZIONE:

Pulire la superficie con Bumper Cleaner (cod. 30798).

Applicare a spruzzo con pistola con serbatoio a caduta, ugello 2-2,5 mm, pressione 3 – 4 atm. Non applicare sotto i 15°C.




### PREPARAZIONE DELLA MISCELA:

Catalizzare al 2% con l'apposito indurente liquido (MEK PEROSSIDO)

### POT-LIFE:

A 25°C (massa di 150 grammi): 30 ± 5 minuti




### TEMPO OTTIMALE DI CARTEGGIATURA:

16-20 ore a 20°C



### CARTEGGIATURA:

P240-P320



### MAGAZZINAGGIO:

6 mesi, nell'imballaggio originale, in luogo fresco ed asciutto. (da +5°C a +25°C)

### CONFEZIONI DISPONIBILI:

Codice	Confezione
15588	litri 5
15590	ml 750
<b>Indurente</b>	
80220	100 cc
80223	20 cc

L'efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.